



Productblad

Eshalite Healtack



C50B4 (Classificatie conform CE)

Artikelnummer: **032560 / 032561**

Productomschrijving Eshalite Healtack is een zeer snel brekende kationische bitumenemulsie (type O) waarin additieven zijn opgenomen die het bitumen in de bestaande asfaltlagen verjongen.

Toepassingen Eshalite Healtack wordt aangebracht als kleeflaag om een optimale hechting te realiseren tussen 2 asfaltlagen of een asfaltlaag en een laag emulsieasfaltbeton. Eshalite Healtack wordt ook als sealmiddel, ter verduurzaming van deklagen, toegepast. Voornamelijk ter voorkoming van walsschade op de asfaltnaden en op de uitloopvlakken. Het kleven en sealen van asfalt is met Eshalite Healtack in één werkgang mogelijk.

Door de afwijkende specificatie ten opzichte van Eshalite Kleef C adviseren wij het gebruik van Healtack vooraf aan de opdrachtgever te melden. Gebruik van Eshalite Healtack heeft geen nadelige invloed op de onderlinge hechting van asfaltlagen.

Certificaten Eshalite Healtack wordt geproduceerd conform het ISO 9001 systeem onder productie controle volgens NEN EN 13808. Het product is geclassificeerd conform CE. De prestatieverklaring (DoP) kunt u downloaden op [esha.nl](https://www.esha.nl).

Verwerking Eshalite Healtack kan met vrijwel elke (kleef)sproeiauto worden aangebracht. Het kan ook handmatig met de sproeilans worden verspoten. Vermengen met andere producten raden wij af, maar heeft geen consequenties voor het sproeimateriaal. Indien toegepast voor het sealen van asfalt, dient ten behoeve van de stroefheid het met Eshalite Healtack behandelde oppervlak te worden afgestrooid met bijvoorbeeld B-stone 0/2.

Voorzorgsmaatregelen

Geen bijzondere maatregelen vereist. Standaard adviseren wij werkkleding en handschoenen. Raadpleeg voor extra maatregelen het veiligheidsinformatieblad.

Reiniging

Materieel eerst spoelen met water. Bitumenresten eerst mechanisch verwijderen en restanten met oplosmiddel terpentine verwijderen.

Dosering Afhankelijk van de toepassing 0,3 tot 0,6 kg/m².

Levering **Aflevering**
Eshalite Healtack wordt geleverd in bulk of IBC.

Veiligheid en milieu Eshalite Healtack bevat een milieuvriendelijk eco-bitumen. Voor Eshalite Healtack geleden geen bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen. Raadpleeg voor details het veiligheidsinformatieblad. Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. Grote gemorste plekken indijken en opnemen. De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.

Artikelnummer: **032560 / 032561****Veiligheid en milieu****Afvoer**

Lege verpakkingen afvoeren volgens ter plekke geldende voorschriften.
Product restanten, na uitharding, als bitumen voor hergebruik afvoeren of afvoeren onder EURAL-code 17 03 02.

Productspecificaties**Aangegeven prestatie****(volgens de geharmoniseerde technische specificatie EN 13808 : 2013)**

Essentiële kenmerken	Prestaties
EMULSIE	
Bindmiddelgehalte	48 % - 52 % (Klasse 4)
Viscositeit - Uitstroomtijd 2 mm - 40°C	15 s - 70 s (Klasse 3)
Hechtvermogen (Ref.Min.: Quartzite)	≥ 75 (Klasse 2)
Breekindex	110 - 195 (Klasse 4)
TERUGGEWONNEN BINDMIDDEL	
Naaldpenetratie bij 25°C	≤ 330 x 0,1mm (Klasse 7)
Verwekingspunt Ring en Kogel	≥ 35 °C (Klasse 8)
FASE 1 – DUURZAAMHEID – GESTABILISEERD BINDMIDDEL	
Naaldpenetratie bij 25°C	NPD
Verwekingspunt Ring en Kogel	NPD
FASE 2 – DUURZAAMHEID – VEROUDERD BINDMIDDEL	
Naaldpenetratie bij 25°C	NPD
Verwekingspunt Ring en Kogel	NPD
Gevaarlijke stoffen	Opmerking 1 & 2

NB 1 Dit product bevat geen asbest of teer componenten.

NB 2 Zolang geharmoniseerde Europese testmethoden nog niet beschikbaar zijn, zullen verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale normen plaatsvinden.