



Productblad

Eshalite Kleef C



C55B3 (Classificatie conform CE)

Artikelnummer: 031210 / 031230 / 031220 / 031260

Productomschrijving

Eshalite Kleef C is een zeer snel brekende (Type O) kationische bitumenemulsie.

Toepassingen

Eshalite Kleef C wordt aangebracht om een optimale hechting te realiseren tussen twee (asfalt)lagen. Eshalite Kleef C kan ook in combinatie met de Esha brekeroplossing toegepast worden. Gebruik voor andere doeleinden en combinatie met andere producten alleen na overleg met leverancier.

Certificaten

Eshalite Kleef C wordt geproduceerd conform het ISO 9001 kwaliteitssysteem onder productie controle volgens NEN EN 13808. Het product is geclassificeerd conform CE. De prestatieverklaring (DoP) kunt u downloaden op [esha.nl](https://www.esha.nl). Eshalite Kleef C voldoet ook aan TAT volgens NEN-EN 12697-48.

Verwerking

Eshalite Kleef C wordt warm (ca.60°C) verspoten. Bij opwarmen is het zinvol om te circuleren om plaatselijke oververhitting te voorkomen. Bij dosering van meer dan 0,5 kg/m² is er gevaar voor 'lopen' van de bitumenemulsie.

Ondergrond

Bij voorkeur droog en stofvrij. Eshalite Kleef C kan echter op licht vochtig nieuw of bestaand asfalt (geen spiegelend water) verspoten worden. Neem voor toepassing op een andere ondergrond contact met ons op.

Voorzorgsmaatregelen

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsscherm. Raadpleeg voor extra maatregelen het veiligheidsinformatieblad.

Reiniging

Materieel eerst spoelen met water. Bitumenresten eerst mechanisch verwijderen en restanten met oplosmiddel verwijderen.

Dosering

Eshalite Kleef C wordt afhankelijk van de ondergrond en het type asfalt in een hoeveelheid van 0,2 - 0,4 kilo per m² op het te behandelen oppervlak gespoten.

Levering

Aflevering

Eshalite Kleef C wordt geleverd in bulk (tank, gespreid), IBC, drum of jerrycan.

Opslag en houdbaarheid

Verpakkingen met bitumenemulsie vorstvrij opslaan. Gebruikte verpakkingen goed afsluiten, indien niet volledig leeg. Bij opslag het product wekelijks mengen.

Veiligheid en milieu

Voor Eshalite Kleef C gelden geen bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen. Raadpleeg voor details het veiligheidsinformatieblad. Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. Grote gemorste plekken indijken en opnemen. De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.



Artikelnummer: 031210 / 031230 / 031220 /031260

Afvoer

Lege verpakkingen afvoeren volgens ter plekke geldende voorschriften.
Product restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder
EURAL-code 17 03 02.

Productspecificaties
Aangegeven prestatie
(volgens de geharmoniseerde technische specificatie EN 13808 : 2013)

Essentiële kenmerken	Prestaties
EMULSIE	
Bindmiddelgehalte	53 % - 57 % (Klasse 5)
Viscositeit - Uitstroomtijd 4 mm - 40°C	15 s - 70 s (Klasse 3)
Hechtvermogen (Ref.Min.: Quartzite)	≥ 90 (Klasse 3)
Breekindex	70 - 155 (Klasse 3)
TERUGGEWONNEN BINDMIDDEL	
Naaldpenetratie bij 25°C	≤ 220 x 0,1mm (Klasse 5)
Verwekingspunt Ring en Kogel	≥ 35 °C (Klasse 8)
FASE 1 – DUURZAAMHEID – GESTABILISEERD BINDMIDDEL	
Naaldpenetratie bij 25°C	NPD
Verwekingspunt Ring en Kogel	NPD
FASE 2 – DUURZAAMHEID – VEROUDERD BINDMIDDEL	
Naaldpenetratie bij 25°C	NPD
Verwekingspunt Ring en Kogel	NPD
Gevaarlijke stoffen	Opmerking 1 & 2

NB 1 Dit product bevat geen asbest of teer componenten.

NB 2 Zolang geharmoniseerde Europese testmethoden nog niet beschikbaar zijn, zullen verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale normen plaatsvinden.