



Productblad

Periphalt SAMI

Artikelnummer: **031901**

Productomschrijving

Periphalt SA90 is een gemodificeerd bitumen met een hoog polymeergehalte. Het heeft uitstekende hechtende en elastische eigenschappen en een hoge treksterkte.

Toepassingen

Periphalt SA90 wordt toegepast als:

- Vloeistofdichte membranen op kunstwerken.
- SAMI laag in asfaltconstructies.

Certificaten

Periphalt SA90 wordt geproduceerd conform het ISO 9001 systeem onder productie controle volgens NEN EN 13808.

Verwerking

In de SAM(I) toepassing wordt Periphalt SA90 bij een temperatuur van 180°C tot 200°C met een spuitwagen in de gewenste hoeveelheid in één arbeidsgang gespoten op een droog oppervlak.

Om de flexibele dichtingslaag extra te versterken kunnen wapeningen ingebracht worden, zoals een glasweefsel, een wapeningsnet van kunststof of een Geogrid.

Voorzorgsmaatregelen

Geen bijzondere maatregelen vereist. Standaard adviseren wij werkkleding en handschoenen. Raadpleeg voor extra maatregelen het veiligheidsinformatieblad.

Dosering

Voor SAMI toepassingen ca. 2 tot 3 kg/m².

Levering

Aflevering

Periphalt SA90 wordt warm gesproeid geleverd of in bulk voor toepassing bij een asfaltinstallatie

Opslag en houdbaarheid

Periphalt SA90 is opslagstabiel. Dit betekent dat er geen ontmenging van polymeren optreedt bij warme opslag.

Afvoer

Product restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder EURAL-code 17 03 02.

Veiligheid en milieu

Voor Periphalt SA90 gelden geen bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen. Raadpleeg voor details het veiligheidsinformatieblad.

Periphalt SAMI

01-12-2023, versie 2.1



ESHA Infra Solutions BV

Hoendiep 298
9744 TB Groningen

+31 50 551 64 44
sales@esha.nl
www.esha.nl

Artikelnummer: **031901**

Productspecificaties

Essentiële kenmerken

Penetratie bij 25°C, 100 gr., 5 sec.
Verwerkingspunt Ring & Kogel
Verwerkingstemperatuur
Viscositeit bij 175°C
Dichtheid bij 25°C
Dichtheid bij 175°C
UV-microscopisch beeld
Opslagstabiliteit

Prestaties

90
80
175
250
1015
925
Homogeen geel
goed

Eenheid

0,1 mm
°C
°C
cP
kg/m³
kg/m³