

Esha Quick Asfalt

Artikelnummer: **566541 / 566641 / 566741**

Productomschrijving Esha Quick Asfalt is een 3 componenten reparatiemortel. Het is een mengsel van mineraal aggregaat, vulstof en bitumenemulsie. In verharde toestand gedraagt het zich als asfalt.

Toepassingen Esha Quick Asfalt is geschikt voor het repareren van gaten in asfalt, het vullen van gaten van boorkernen en het uitvullen van onvlakke asfaltoppervlakken.

Certificaten Esha Quick Asfalt wordt geproduceerd conform het ISO 9001 kwaliteitssysteem.

Verwerking Het mineraal aggregaat en de vulstof onder toevoeging van ca. 0,5 l. water in een speciekuip mengen tot een homogeen mengsel ontstaat. Vervolgens de bitumenemulsie (eerst schudden!) aan de mortel toevoegen. Het geheel mengen totdat er een bruine verwerkbare massa ontstaat. Dan Esha Quick Asfalt direct aanbrengen en vlak afwerken met een spaan. Na verwerking van het mengsel de gerepareerde plek verdichten en eventueel afstrooien met zand. Niet verwerken bij een temperatuur < 5 °C.

Ondergrond

Het oppervlak dient schoon en stofvrij te zijn. Droge of absorberende oppervlakken kunnen met water vooraf licht vochtig worden gemaakt of worden voorbehandeld met Eshalite kleef C of Siplast primer.

Voorzorgsmaatregelen

Geen bijzondere maatregelen vereist. Standaard adviseren wij werkkleding en handschoenen. Raadpleeg voor extra maatregelen het veiligheidsinformatieblad.

Reiniging

Materieel eerst spoelen met water. Bitumenresten eerst mechanisch verwijderen en restanten verwijderen met oplosmiddel Terpentine.

Uithardingstijd

De uithardingstijd hangt af van de weersomstandigheden. Bij temperaturen boven 15°C en een gemiddelde relatieve vochtigheid duurt het uitharden van Esha Quick Asfalt 15 tot 30 minuten.

Dosering

Voor laagdiktes tot 1 cm Esha Quick Asfalt 0/3 gebruiken.

Voor laagdiktes tot 3 cm Esha Quick Asfalt 0/5 gebruiken.

Voor laagdiktes tot 8 cm Esha Quick Asfalt 0/8 gebruiken.

Voor grotere laagdiktes adviseren wij het product in meerdere lagen aan te brengen. Onder invloed van verkeer kan er naverdichting optreden. Daarom adviseren wij de nieuwe laag hoger te maken dan het oude oppervlak.

Levering

Aflevering

Esha Quick Asfalt, in de gradaties 0/3, 0/5 en 0/8, wordt compleet met emulsie geleverd in emmers van ca. 11 kg. Extra emulsie kan los worden geleverd.

Esha Quick Asphalt

Artikelnummer: **566541 / 566641 / 566741**

Levering

Opslag en houdbaarheid

Verpakkingen met Esha Quick Asphalt vorstvrij opslaan. Gebruikte verpakkingen, indien niet volledig leeg, goed afsluiten. In gesloten verpakking is de emulsie, mits elke maand geschud, max. 6 weken houdbaar.

Veiligheid en milieu

Esha Quick Asphalt bevat geen oplosmiddelen.
Voor Esha Quick Asphalt gelden geen bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen. Raadpleeg voor details het veiligheidsinformatieblad.

Afvoer

Lege verpakkingen afvoeren volgens ter plekke geldende voorschriften.
Product restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder EURAL-code 17 03 02.