

Eshalas AB

Artikelnummer: **017370 / 017375 / 017380**

Productomschrijving

Eshalas AB is een zelfklevend bitumineus voegenband. De combinatie van blijvende flexibiliteit en uitstekende hechting zorgt voor een langdurige waterafdichting, zelfs onder zware belasting als gevolg van thermische krimp.

Toepassingen

Eshalas AB is geschikt voor (horizontaal en verticaal) afdichten van (asfalt)naden. Het wordt toegepast:

- tussen koude asfaltnaden.
- langs freesvakken.
- in aansluitingen van asfalt op beton.
- bij putkoppen.
- bij aansluitingen tussen asfalt en metaal (spoorstaven).



Certificaten

Eshalas AB wordt geproduceerd conform het ISO 9001 kwaliteitssysteem.

Verwerking

Eshalas aanbrengen ter plaatse van de naad en licht aandrukken. Vlak voor het aanbrengen van het asfalt het schutpapier verwijderen. Bij toepassing in een horizontaal vlak het aangebrachte materiaal afstrooien met leislag en aandrukken met een wals.

Ondergrond

Eshalas kan op vrijwel elke ondergrond worden aangebracht. Stof, zand, vocht, roest etc. verwijderen. Voor een optimale hechting op staal en beton de ondergrond voorsmeren met Siplast Primer. Indien de ondergrond nat is verliest Eshalas AB haar zelfklevende eigenschappen, de overige eigenschappen blijven onverminderd behouden. De initiële aanhechting kan worden verbeterd door het te behandelen oppervlak verwarmen met een brander of föhn.

Voorzorgsmaatregelen

Geen bijzondere maatregelen vereist. Standaard adviseren wij werkkleding en handschoenen. Raadpleeg voor extra maatregelen het veiligheidsinformatieblad.

Reiniging

Materieel eerst spoelen met water. Bitumenresten eerst mechanisch verwijderen en restanten verwijderen met oplosmiddel terpentijn.

Eshalas AB

Artikelnummer: **017370 / 017375 / 017380**

Dosering Bij verticaal gebruik is de benodigde hoogte gelijk aan de dikte van de asfaltlaag.

Levering **Aflevering**
Eshalas wordt geleverd in dozen met 6 rollen à 10 m¹. De standaard maten zijn 5 x 40 mm, 5 x 30 mm en 6 x 35 mm (dikte x hoogte). Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.

Opslag en houdbaarheid
Eshalas droog en koel, niet in de zon, bewaren. Het materiaal is dan maximaal 2 jaar houdbaar.

Veiligheid en milieu Eshalas AB is volledig vrij van oplosmiddelen en recyclebaar. Voor Eshalas AB gelden geen bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen. Raadpleeg voor details het veiligheidsinformatieblad.

Afvoer
Lege verpakkingen afvoeren volgens ter plekke geldende voorschriften. Product restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder EURAL-code 17 03 02.

Productspecificaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Eenheid	Methode
Rek bij breuk (23°C, 40 mm/min)	3000	%	
Elastische terugvering (20°C)	90	%	
Penetratie	95	0,1 mm	NEN 3949
Lage temperatuur flexibiliteit	-15	°C	DIN 52123