

Eshalas JS

Artikelnummer: 032810

Productomschrijving

Eshalas JS is een universeel, duurzaam, water- en luchtdichtend en beschermend afdichtingsmiddel. Oplosmiddelvrij, VOC-vrij, niet toxisch, op waterbasis.

Toepassingen

Geschikt voor het afdichten van naden in asfaltverhardingen tussen twee dagproducties (daglas).

Certificaten

Conformiteitsverklaring volgens EN 13707 (CE markering).

Normeringen:

Luchtdoorlatendheid: volledig luchtdicht volgens EN 1026 en EN 12114.

Waterdichtheid: volledig waterdicht volgens EN 1027.

Bestand tegen kunstmatige veroudering door langdurige blootstelling aan de combinatie van uv-straling, verhoogde temperatuur en water volgens EN 1297.

Duurzame kwaliteit getest conform EN 1297.

Verwerking

Alleen te verwerken bij temperaturen boven +5°C.

Naadafdichtingsmiddel met een kitpistool voor borsten uitspuiten en bij voorkeur binnen 10 à 15 minuten uitsmeren met bijvoorbeeld een spatel. Zorg voor een laagdikte van minimaal 2 mm na uitharding. Na 30 à 60 minuten vormt zich een oppervlaktehuid, belastbaar met (lichte) regenval na 4 uur. Volledig watervast na 24 uur. Na ca. 48 uur volledig uitgehard*, afhankelijk van opgebrachte hoeveelheid en omgevingsomstandigheden.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van onder andere de ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

Ondergrond

Oppervlakken moeten droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Vorzorgsmaatregelen

Geen bijzondere maatregelen vereist. Standaard adviseren wij werkkleding en handschoenen. Raadpleeg voor extra maatregelen het veiligheidsinformatieblad.

Reiniging

Resten direct verwijderen met water en zeep. Opgedroogde resten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Dosering

Laagdike 2 mm.

Levering

Aflevering

Worsten 600 ml, geleverd per doos van 12 stuks.

Opslag en houdbaarheid

Minimaal 18 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Goed gesloten verpakking opslaan op een droge, koele, vorstvrije plaats bij een

Eshalas JS

Artikelnummer: 032810

temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Veiligheid en milieu

Eshalas JS is vrij van oplosmiddelen en recyclebaar.

Voor Eshalas JS gelden geen bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen. Raadpleeg voor details het veiligheidsinformatieblad.

Afvoer

Lege verpakkingen afvoeren volgens ter plekke geldende voorschriften. Product restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder EURAL-code 17 03 02.

Productspecificaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Eenheid	Methode
Basisgrondstof	Polymeer gemodificeerde, geëmulgeerde bitumen		
Kleur	Zwart		
Vastestofgehalte	ca. 60	%	
Rek bij breuk	Ca. 900	%	
Vochtbestendigheid	Zeer goed		
Waterbestendigheid	Zeer goed	%	
Temperatuurbestendigheid	Van -40°C tot +160°C	°C	NEN 3949
UV-bestendigheid	Zeer goed		DIN 52123
Chemicaliënbestendigheid	Zeer goed		
Overschilderbaarheid	Overschilderbaar met zowel acryl- als alkydverf. Bij alkydverf kan droogvertraging optreden. Altijd vooraf testen.		
Elasticiteit	Zeer goed		