

Periphalt SA90/SAMI

Artikelnummer: **031901**

- Productomschrijving** Periphalt SA90 is een gemodificeerd bitumen met een hoog polymeergehalte. Het heeft uitstekende hechtende en elastische eigenschappen en een hoge treksterkte.
- Toepassingen** Periphalt SA90 wordt toegepast als:
- Vloeistofdichte membranen op kunstwerken.
 - SAMI laag in asfaltconstructies.
- Certificaten** Periphalt SA90 wordt geproduceerd conform het ISO 9001 systeem onder productie controle volgens NEN EN 13808.
- Verwerking** In de SAM(I) toepassing wordt Periphalt SA90 bij een temperatuur van 180°C tot 200°C met een spuitwagen in de gewenste hoeveelheid in één arbeidsgang gespoten op een droog oppervlak.
- Om de flexibele dichtingslaag extra te versterken kunnen wapeningen ingebracht worden, zoals een glasweefsel, een wapeningsnet van kunststof of een Geogrid.
- Voorzorgsmaatregelen**
Geen bijzondere maatregelen vereist. Standaard adviseren wij werkkleding en handschoenen. Raadpleeg voor extra maatregelen het veiligheidsinformatieblad.
- Dosering** Voor SAMI toepassingen ca. 2 tot 3 kg/m²
- Levering**
- Aflevering**
Periphalt SA90 wordt warm gespreid geleverd of in bulk voor toepassing bij een asfaltinstallatie
- Opslag en houdbaarheid**
Periphalt SA90 is opslagstabiel. Dit betekent dat er geen ontmenging van polymeren optreedt bij warme opslag.
- Afvoer**
Product restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder EURAL-code 17 03 02.
- Veiligheid en milieu** Voor Periphalt SA90 gelden geen bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen. Raadpleeg voor details het veiligheidsinformatieblad.

Periphalt SA90/SAMI

Artikelnummer: **031901**

Productspecificaties

Essentiële kenmerken

Penetratie bij 25°C, 100 gr., 5 sec.
Verwekingspunt Ring & Kogel
Verwerkingstemperatuur
Viscositeit bij 175°C
Dichtheid bij 25°C
Dichtheid bij 175°C
UV-microscopisch beeld
Opslagstabiliteit

Prestaties

90
80
175
250
1015
925
Homogeen geel
goed

Eenheid

0,1 mm
°C
°C
cP
kg/m³
kg/m³